



ARCILLAS, MINERALES Y SUM., S.L.
Pol. Ind. Oeste, Avda de las Américas, 9.12B
30.820 – ALCANTARILLA (Murcia) SPAIN
www.armisum.com



FICHA TÉCNICA

SEPIOLITA 15/30

COMPOSICIÓN: Sepiolita (CAS # 63800-37-3)

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

	Características
Color	Crema Claro
Apariencia	Gránulos
Consumo preferente antes de ¹	60 meses

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	Método de ensayo ²	Especificaciones ³
Humedad ⁴ (%)	UNG-009	Max.12
Densidad aparente (g/l)	UNG-004	570-670
Absorción de agua ⁵ (%)	UNG-005	Min. 135
Absorción de diesel ⁵ (%)	UNG-006	Min. 85
Distribución de tamaño de partículas		
Por tamizado en seco (%):	UNG-025	
Residuo en 1.70 mm		Max. 0,1
Inferior a 0.25 mm		Max. 1.0
		Valores típicos
Absorción de agua ⁵ (%)	UNG-005	140
Absorción de diesel ⁵ (%)	UNG-006	95

- (1) Desde fecha de fabricación. Almacenar en lugar seco, protegido de la humedad y en su embalaje original.
- (2) Métodos de ensayo empleados en todos los laboratorios del fabricante a nivel global.
- (3) Aplicable a todo el lote.
- (4) Medido durante la producción. Puede variar en función de la humedad ambiental.
- (5) De acuerdo al estándar NF T90 – 361.
- (6) Valores indicativos. No constituyen una especificación.