



ARCILLAS, MINERALES Y SUMINISTROS
Armisum

ARCILLAS, MINERALES Y SUM., S.L.U.

www.armisum.com

HOJA TÉCNICA

ABSO'NET CLASSIC SPECIAL

MINERALOGIA¹

Sepiolita
(Libre de asbestos)

COMPOSICIÓN QUÍMICA¹

Silicato magnésico hidratado

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

	Valores típicos ¹	Especificaciones ²
Humedad(%)	9	6 - 12
Densidad aparente (g/l) ...	600	550 - 650
Absorción de agua ³ (%) ...	170	> 135
Absorción de gasoil ³ (%) .	114	> 85

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA POR TAMIZADO EN SECO

VALORES TÍPICOS ¹	ASTM	%	ESPECIFICACIONES ²	%
> 1'70 mm	12	0'0	> 1'70 mm	< 0'1
1'70 mm - 0'25 mm	12 - 60	99'6		
< 0'25 mm	< 60	0'4	< 0'25 mm	< 1

¹ Estos datos corresponden a valores medios del producto

² Aplicable al conjunto del lote. No se incluye la incertidumbre del método.

³ Según la Norma NF T 90-361